



ESMALTE SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura de excelente calidad formulada sobre la base de resinas alquídicas y pigmentos de alta resistencia a la luz y a la intemperie. Se caracteriza por su gran flexibilidad, elevada retención de brillo, óptima adherencia y gran durabilidad sobre metal y otras superficies no metálicas. Es fácil de aplicar y resiste contacto con aceites y grasas minerales.

Está diseñado para la protección de fierro y acero estructural en ambientes normales. Es fácil de aplicar y ofrece una óptima adherencia sobre estas superficies y otras superficies no metálicas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE ENVASADO

1 año en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco y otros según requerimientos

Tipo de secado: Oxidativo

Terminación: Brillante

Peso específico (Kg./galón): 4,00-4,20 para el Blanco

Viscosidad (UK): 70 - 76 a 25°C

Sólidos en Peso teórico (%): 60

Sólidos en Volumen teórico (%): 45

Rendimiento Teórico: 65 m²/galón en una mano aplicados a un espesor seco de 1 mils.

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo
3 - 4 hrs.	12 hrs.	12 hrs.

(El espesor de película, la ventilación del ambiente, la humedad, el factor de dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado).

Número de manos Recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Aguarrás Mineral





ESMALTE SINTÉTICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a recubrir deben estar libres de aceites, grasas, polvo y contaminantes.

FIERRO y ACERO

- Eliminar previamente la grasa, aceites y contaminantes, así como la pintura suelta, óxidos e impurezas.
- Lijar la pintura antigua para producir rugosidad y facilitar la adherencia.
- Aplicar como pintura de fondo dos manos de Anticorrosivo para proteger el sustrato.

MADERAS

- Sobre maderas pintadas envejecidas aplicar Óleo Opaco.
- En maderas nuevas se recomienda aplicar previamente Aceite de impregnación y Óleo Opaco.

YESO Y EMPASTE

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y material suelto.
- Aplicar una mano de Látex.

USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Pintado de estructuras, puertas, marcos, ventanas y rejas metálicas. Adecuado para empastes, yesos y maderas previamente aparejadas.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Dilución: 0,4 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0,8 litros por galón máximo para pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas.

Se debe pintar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información favor consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003

Revisión: FGB - 01

Fecha de Emisión: 17.04.2008

