



## STUKOL GRANO 30/GRANO 10

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de terminación texturada (disponible en grano grueso y en grano fino) que está formulado sobre la base de emulsiones acrílicas, pigmentos de gran resistencia y rellenos de tipo perlas. Posee un acabado satinado altamente decorativo, una gran elasticidad y puede ser utilizado para recubrir superficies interiores y exteriores.

### ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE ENVASADO

6 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.

### CARACTERÍSTICAS

**Color:** Blanco y otros según requerimientos

**Tipo de secado:** Físico

**Terminación:** Satinada

**Peso específico (Kg./galón):** 5,80-6,40 para el Grano 10 y 6,30-6,60 para el Grano 30

**Sólidos en Peso teórico (%):** 80

**Sólidos en Volumen teórico (%):** 60

**Rendimiento Teórico:** 1,5-2,0 m<sup>2</sup>/galón (3,5-4,5 Kg./m<sup>2</sup>) (dependiendo del espesor de la capa aplicada).

**Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):**

Tacto	Duro	Repintado Mínimo
8 - 12 hrs.	48 - 72 hrs.	-

(El espesor de película, la ventilación del ambiente, la humedad, el factor de dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado).





## STUKOL GRANO 30/GRANO 10

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

---

La superficie a enlucir debe ser sólida y no absorbente, debe estar seca, estar limpia de polvo y grasa, y exenta de partículas sueltas que impidan la adherencia.

En el caso de pintura en mal estado, ésta se debe retirar con espátula o cepillo de cerdas suaves para no dañar el sustrato.

Los estucos nuevos de cementos, deben tener un tiempo de fraguado mínimo de 30 días.

Si existen eflorescencias salinas están deben ser eliminadas, para posteriormente aplicar dos manos de pintura del tipo Látex con 10% máximo de agua en volumen, con la intención de facilitar la aplicación del producto final y sellar los poros de la superficie. Idéntico proceso de sellado es necesario realizar sobre superficies de yeso y fibrocemento.

### **USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO**

---

Es un producto para recubrir superficies de hormigón, concreto, estucos, yeso y fibrocemento.

#### **Condiciones de Aplicación:**

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. La aplicación se debe realizar con Lana de acero inoxidable, extendiendo el Stukol de manera uniforme sobre la superficie.

Se suministra con consistencia lista para el uso. Si fuese necesario diluir, emplee solamente agua potable.

**Dilución:** Se suministra con consistencia lista para el uso. Si fuese necesario diluir, emplee solamente agua potable.

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

---

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información favor consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003

Revisión: FGB - 01

Fecha de Emisión: 17.04.2008

